



SEMPAFIX® T30

Colle à très haut effet collant après séchage, très pauvre en émission
Sols, murs et plafonds

Ancienne dénomination

Sempatap K33

Caractéristiques du produit

Liant : Dispersion aqueuse de polymère

Température de travail : au moins 15°C

Données sur application :

denture A1	350g/m ²
denture A2	400g/m ²
denture A3	650g/m ²

Temps de pose : immédiat à env. 15 min selon la quantité de colle appliquée.

Possibilité de charge : après 24 à 48 heures

Nettoyage : Les outils à l'état humide, avec de l'eau

Toxicité : Produit non classé

Résistance aux sièges à roulettes : convient

Aptitude aux sols chauffants : convient

Stockage : dans les emballages d'origine bien fermés 12 mois (sensible au gel)

Utilisation

Pour coller les revêtements textiles avec ou sans dossier de latex ainsi que les revêtements PVC homogènes en lés ou en plaques, les revêtements CV, les plaques vinyliques ainsi que les caoutchoucs en lés et plaques jusqu'à 4 mm d'épaisseur, à dos lisse poncé ou finement structuré, les revêtements en polyoléfine, les moquettes avec ou sans enduction latex, à double dos en fibres synthétiques ou à dos feutre.

Mode d'emploi

Etendre régulièrement la colle sur le fond avec une spatule dentée qui correspond, en veillant à l'humectage parfait du dos du revêtement. Laisser aérer le lit de colle durant 5 à 30 min selon l'humidité relative de l'air la température ambiante et la quantité de colle employée (veillez à vous assurer avec test du doigt que la colle peut être à nouveau spatulée et cela avant d'abaisser le revêtement). Poser le revêtement puis bien maroufler sur toute la surface, au rouleau si nécessaire.

Les fonds très absorbants doivent être traités.

Les fonds doivent être complètement secs, solide, antidérapant, exempt de graisse et d'huile. Il doit être sans poussière et ne doit pas présenter d'endroits défectueux.

Sans solvants – sans plastifiants – pauvre en odeur